

Шероховатость при использовании антивибрационных оправок

Идентичные условия, использовалась пластина геометрии TC..	ISO P Vc = 120 м/мин Fn = 0.12мм/об Ap = 0.5мм	ISO M Vc = 90 м/мин Fn = 0.2мм/об Ap = 2.0мм
Стальная державка	Ra = 3,2	Ra = 6,3
Антивибрационная державка	Ra = 0,8	Ra = 1,6

Рисунок 3